

Nombre Comercial: Cotto

Color: Marfil, Beige y Gris

Formato: 56 x 56 cm

Tipo de superficie: Esmaltada

Soporte: Rojo Monocción

| Ensayos | | Norma de ensayo | Especificaciones según Norma ISO 13006 | Valores Según Cerámicas Lourdes |
|---------|--|-----------------|--|---|
| | Absorción de agua | ISO 10545 - 3 | $E \leq 10 \%$ (Grupo BIA). | $E \leq 10 \%$ |
| | Fuerza de quiebre | ISO 10545 - 4 | No menor a 700 N | > 750 N |
| | Resistencia a la abrasión superficial (PEI) | ISO 10545 - 7 | Se reportan el tipo de abrasión y los ciclos pasados | <p>Comercial Moderado: Son baldosas cerámicas esmaltadas, para instalar en ambientes sometidos a la acción de agentes abrasivos (arena, gravilla, etc.) y en zonas con acceso directo desde el exterior. Recomendada para bancos, restaurantes, hoteles, escuelas, oficinas, boutiques, hospitales, etc. Se excluyen las áreas inmediatas a los mesones de atención de los bancos y otras entidades similares, donde hay esfuerzos concentrados. (PEI: IV)</p> |
| | Resistencia a las variaciones térmicas | ISO 10545 - 9 | Requerido | Resiste |
| | Resistencia a los productos químicos | ISO 10545 - 13 | El fabricante deberá especificar la clasificación | Ácidos: A = Alta (exceptúan el ácido Fluorhídrico) Álcalis: A = Alta |
| | Resistencia a las manchas | ISO 10545 - 14 | Mínimo Clase 3 | Clase 5: Máxima facilidad de remoción de mancha |

Elaborado por:

Colaboración de :

Verificado por:

Aprobación:

Jefe de Laboratorio
Jefe de planta
Gerente de Planta