


| | | | |
|---|------------------------|----------------|------------|
|  | Cerámica Alberdi S. A. | Referencia | Revisión |
| | Ficha Técnica | LA.F-03 | 2 |
| | | Fecha Vigencia | 11/26/2011 |
| FICHAS CARACTERISTICAS TECNICAS DE PISO DE MONOCOCCION | | | |

Línea Gema (Topacio, Esmeralda, Rubi, Azabache, Diamante, Zafiro) 36 x 36

Fecha de Actualización: 20/11//2019

| No. | Características | Unidad | Valores de referencia | | Valores Allpa |
|-----|--|-------------------|--|-------|---------------|
| 1 | Largo y ancho desviación admisible de la medida media de cada ceramico | % | ± 0,6 | | CONFORME |
| 2 | Espesor: 6 mm | % | ± 5 | | CONFORME |
| 3 | Rectilineidad de los lados | % | ± 0.5 | | CONFORME |
| 4 | Ortogonalidad | % | ± 0.6 | | CONFORME |
| 5 | Planaridad | % | Curvatura central | ± 0.5 | CONFORME |
| | | | Alabeo | ± 0,5 | CONFORME |
| | | | Curvatura lateral | ± 0.5 | CONFORME |
| 6 | Calidad de superficie | – | Un mínimo de 95% de las placas debe estar libre de defectos visibles, que puedan perjudicar la apariencia de las mismas. | | CONFORME |
| 7 | Absorción de agua | % | 6<A≤10 | | CONFORME |
| 8 | Modulo de rotura | N/mm ² | Min. 18 | | CONFORME |
| 9 | Resistencia al cuarteo | – | Ningún daño sobre el esmaltado despues del test correspondiente | | CONFORME |
| 10 | Resistencia a los agentes químicos domiciliariós | – | Mínimo clase B | | CONFORME |
| 11 | Resistencia a la mancha | – | Mínimo clase 3 | | CONFORME |

RECOMENDACIONES DE USO

CLASE III: Tránsito Normal

CERTIFICACIÓN NORMAS ISO 9001 / ISO 14001