

Código PK **PKPV15318DM6**

COLOR Teak

Superficie Textura profunda que imita la veta natural de la madera

Material: piso vinílico SPC con sistema de instalación click

Dimensiones: 1830x1530x4mm +1.5mm IXPE



Ensayo	Método de ensayo	Requisito	Resultado del ensayo	Veredicto
Formato (Dimensiones)	ISO 24337:2019	Longitud : 1800 mm, Ancho :228mm	Longitud: 0.0 a 0.1 mm/mAncho Promedio: 0.05 mm	Aprobado
Espesor Total	ISO 24337:2019	Nominal : 4 mm	Promedio: 4. mm (Mín: 4.01 / Máx: 4.22	Aprobado
Estabilidad dimensional	ASTM F2199-20	≤0.51mm/305mm	Dir. Longitudinal (X): -0.02%Dir. Transversal (Y): 0.03%	Aprobado
Fuerza de Encastre/ Click	ISO 24334:2019	Resistencia a la tracción de las uniones	Lado Largo: 9.4 kN/m / Lado Corto: 8.8 kN/m	Excelente resistencia a la tracción
Curvatura por Calor (Curling)	ASTM F2199-20	Evaluación de deformación	Promedio: 0.13 mm (Máx: 0.18 mm)	Aprobado
Resistencia a Químicos	ASTM F925-13(2020)	Calificación escala 0 - 3	Clasificación 0 (Sin cambios)No presenta manchas ni defectos)	Aprobado
Resistencia al Calor	CalorASTM F1514-19	Variación de color ≤ 8.0	Variación de color ΔE*ab promedio: 0.28	Aprobado
Carga Estática / Indentación	ASTM F970-22	Deformación con carga de 250 lb	Indentación residual promedio: 0.02 mm	Aprobado
Fricción Estática (Seco) Resistencia al Deslizamiento	ASTM D2047-25	Coefficiente seguro ≥ 0.50	0.62 (Clasificado Antideslizante)	Aprobado
Fricción Dinámica (Seco) Resistencia al Deslizamiento Peatonal	EN 13893:2002	Coefficiente ≥ 0.30	Cumple con Clase DS	Aprobado
Sillas con Ruedas (Castor)	NALFA LF 0.1-2019 Sec 3.9	Resistencia estructural	Sin daños visibles tras 25,000 ciclos	Aprobado
Fuerza de Adhesión (Peel)	ASTM D0903-98(2025)	Resistencia al desprendimiento	Lado Largo (X): 55.1 N/25mmLado Corto (Y): 92.9 N/25mm	Aprobado
Resistencia al Rayado	ISO 1518-1:2023	Carga sobre recubrimiento	Soporta fuerza de 20 N sin desgaste	Aprobado
Clasificación al Fuego	EN 13501-1:2018	Comportamiento al fuego	Bfl-s1 (Ignífugo y baja emisión de humo)	Aprobado
Metales Pesados Solubles	ASTM F963-23	Ensayo de seguridad química	ND (No Detectado) / Libre de contaminantes	Aprobado
Contenido de Ftalatos	EN 14372:2004	Ensayo de plastificantes	ND (No Detectado) / 100% Libre de tóxicos	Aprobado

Certificación de Tráfico: El espesor de la capa de uso de 0.45 - 0.50 mm, en combinación con el ensayo de fatiga rodante NALFA LF-11 (25,000 ciclos sin daño) (pp. 2, 9) y la ultra-resistencia al rayado de 20 N (ISO 1518-1) (pp. 2, 10), certifican técnicamente la aptitud de este producto para Tráfico Comercial .

INFORMACION EMPAQUE

SIZE	M2/BOX	PCS./BOX	BOX/PALLET	M2/PALLET	KG/BOX	KG/PALLET
FORMATO	M2/CNT	PZA./CAJA	CAJA/PALETA	M2/PALETA	KG/CAJA	KG/PALETA
1830x1530x4mm +1.5mm IXPE	2.7999	10	65	181.9935	24	1560