

# PORCELANOSA

**Modelo:** DOVER ANTIQUE 31,6X90(A)

**Tamaño:** 31.6 x 90 cm

**Espesor:** 9.2 mm

**CÓDIGOS:** 100155610 · P34707571

**Grupo de absorción:** BIII - Revestimiento (10% ≤ E ≤ 20 %)

Normas de referencia: ISO-13006:2012/UNE-EN 14411:2012



DAPE.002.008  
DECLARACIÓN AMBIENTAL  
DE PRODUCTO DE LA CONSTRUCCIÓN  
<http://es.csostenible.net/dapc>



## CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES

Normas de referencia: UNE-EN ISO 10545-2



**Dimensiones de fabricación:** 314.98 x 900 mm

**Desviación longitud y anchura:** Inferior a 0.15%

(<=0.5%)\*

**Desviación rectitud de lados:** Inferior a 0.15%

(<=0.5%)\*

**Desviación ortogonalidad:** Inferior a 0.15%

(<=0.6%)\*

**Desviación planimetría:** Inferior a 0.15%

(<=0.5%)\*

\*ISO-13006:2012 UNE-EN 14411:2012

## CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Normas de referencia: UNE-EN ISO 10545-4-6-7-11



**Fuerza de rotura y módulo:** 1191 N · 26 N/mm<sup>2</sup>

(>=600 N)\* (>=12 N/mm<sup>2</sup>)\*

**Resistencia a la abrasión:** -

**Resistencia al cuarteo:** Resiste tres ciclos.

\*ISO-13006:2012 UNE-EN 14411:2012

## CARACTERÍSTICAS HIGIÉNICAS

Normas de referencia: UNE-EN ISO 10545-13-14:1995



**Resistencia química:** Productos de limpieza y piscina CLASE A (sin ataque).

ácidos y bases mín. CLASE B.

(CLASE B Min.)\*

**Resistencia a las manchas:** Se limpia con agua. CLASE 5

(CLASE 3 Min.)\*

\*ISO-13006:2012 UNE-EN 14411:2012

## ÁMBITO DE USO

**1:** Uso en paredes interiores

Se aconseja seguir las instrucciones de colocación y mantenimiento editadas por PORCELANOSA GRUPO, cumpliendo en cualquier caso con los requisitos legales o normativos que pudieran existir para cada ámbito de uso. No utilizar agentes de limpieza que contengan ácido fluorhídrico. En lugares de pública concurrencia las baldosas deben cumplir con los requisitos de resbaladilidad del Código Técnico de la Edificación. Para formatos grandes se recomienda alicatar con morteros cola con aditivos poliméricos y utilizando la técnica de doble encolado. En los modelos tipo mosaico, se hace necesario el rejuntado posterior. Este documento es puramente comercial y no podrá ser utilizado en cualquier procedimiento judicial o administrativo, ni como dictamen pericial ni como prueba documental, salvo autorización expresa de PORCELANOSA S.A.

CERTIFICACIONES DEL SISTEMA

