

FICHA TÉCNICA
PRODUCTO DE ACUERDO A LA NORMA: ABNT NBR ISO 13006

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (Grupo B1b)	NUESTROS PRODUCTOS
REFERÊNCIA: ECO CHIC – 19cmx115cm	
Naturaleza de la superficie:	G L
Coeficiente de fricción para piso mojado (COF):	< 0,4
Calidad de la superficie:	95%
Grupo de absorción:	B1b
Resistencia química:	≥ GB
Resistencia a la mancha:	≥ classe 3
Resistencia a la Flexion:	Mínimo 30 Indiv. Mín. 27
Fuerza de ruptura:	e ≥ 7,5 mm (≥ 1100 N) ; e < 7,5 mm (≥ 700 N)
Resistencia al Agrietamiento:	Resiste
Resistencia a la abrasión (PEI):	LD
Expansión por humedad:	≤ 0,6 mm
Resistencia a rayadura:	-
Resistencia al hielo:	No Resiste
Numero de caras del producto:	9

VARIACIONES DIMENSIONALES	ABNT NBR ISO 13006 Lo que sea menor es aplicable	SAVANE (Promedio) Lo que sea menor es aplicable
Longitud:	± 0,3% ±1,0 mm	± 0,3% ±1,0 mm
Ancho:	± 0,3% ±1,0 mm	± 0,3% ±1,0 mm
Espesor:	± 5,0% ±0,5 mm	± 5,0% ±0,5 mm
Escuadre:	± 0,3% ±1,5 mm	± 0,3% ±1,5 mm
Rectitud de lados:	± 0,3% ±0,8 mm	± 0,3% ±0,8 mm
Curvatura/Arqueado:	± 0,4% ±1,8 mm	± 0,4% ±1,8 mm

CLASIFICACIÓN LOCAL DE APLICACIÓN:

LR - Producto exclusivo para uso en paredes cubiertas interiores / exteriores. **NO SE RECOMIENDA PARA PAVIMENTO/PISO.**

LF - Uso en fachadas, paredes, paredes internas y externas cubiertas y / o sin cobertura. **NO SE RECOMIENDA PARA PAVIMENTO/PISO.**

LC - PISO Y PARED: Todas las áreas residenciales interiores / exteriores cubiertas sin acceso a la calle.

LD - PISO y PARED: Todos los ambientes interiores / exteriores cubiertos e interiores comerciales.

LG - PISO Y PARED: exterior y áreas exteriores cubiertas, excepto garajes y aceras. **PRODUCTO RÚSTICO.**

LE - PISO y PARED: exteriores cubiertos y sin cobertura.