Grupo Almeida

Cerâmica Almeida | Gaudi Porcelanato | Telhas Temax

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

Referencia: FOCUS GREY AC
Variación de tono: V2
Cantidad de caras: 6
Junta Mínima: 1,5mm
Tipología y borde: Porcelanato esmaltado Satinado/Rectificado

Formato: 81cmx81cm
Marca: GAUDI
Codigo de barras: 7898712102391
Local de uso: LC
Mayor resistencia al deslizamiento: No

Coeficiente de fricción: Classe I > 0,4: Satisfactorio para instalaciones normales – áreas secas y húmedas.

Grupo de Absorción de Agua: Placas cerámicas - Placas cerámicas prensadas a seco con baja absorción de agua - Grupo Bla, ≤ 0,5%

Reación al Fuego |Combustibilidad: Classe I - Materiales cerámicos no son combustibles, por lo tanto, no arden en contacto con el calor o las llamas.

VARIACIÓN DE TONO	
V1	UNIFORME: Apariencia uniforme, donde la variación de color entre piezas es mínima.
V2	POCA VARIACIÓN: Variación mínima entre piezas, pero claramente perceptible en el color y el patrón de diseño.
V3	VARIACIÓN MODERADA: Los colores presentes en una sola pieza formarán parte de los colores presentes en las demás piezas y el número de colores en cada pieza puede variar significativamente.
V4	AMPLIA VARIACIÓN: Cuenta con una gran variedad de colores y diseños de manera aleatoria, de manera que las piezas pueden ser completamente diferentes entre sí para lograr un conjunto final armonioso y personalizado.
LOCAL DE USO	
LA	PARED: Producto para uso en muros interiores y exteriores (hasta 3 metros de altura). No apto para pisos. Se deben cumplir todas las normas aplicables, la obra debe estar a cargo de un diseñador o ingeniero, se debe utilizar mortero ACIII y se deben considerar los requisitos del fabricante.
LB	POCO TRÁFICO= Ambientes residenciales internos con poco tráfico de personas sin acceso a áreas externas.
LC	MEDIO TRÁFICO= Todos los ambientes comerciales y residenciales internos, con medio tráfico de personas, sin acceso a áreas externas y sin tránsito de equipos.
LD	ALTO TRÁFICO= Todos los ambientes residenciales y comerciales cubiertos, con tráfico intenso de personas y tránsito de vehiculos.
LE	MUY ALTO TRÁFICO= Todos los ambientes residenciales y comerciales externos.
MAYOR RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO - COEFICIENTE DE FRICCIÓN	
Classe I < 0,4: Satisfactorio para instalaciones normales - áreas secas y humectable.	
Classe II > 0,4: Recomendado para donde se requiere mayor resistencia al deslizamiento - áreas húmedas.	

NOTA 1: Para informaciones sobre: Área de Cobertura, Peso Bruto Caja/pallet y cantidad Piezas por Caja, consulte el catálogo on-line disponiblel en el sitio www.ceramicaalmeida.com.br para marca CERAMICA ALMEIDA ou www.gaudiporcelanato.com.br para la marca GAUDI PORCELANATO.

Sede: Rod. SP 316 - Km 172.5 | CEP. 13514-899 - Cx. Postal 20
Filial: Rod Washington Luiz - km 167 + 640m / CEP: 13514-000
Santa Gertrudes/São Paulo – Brasil

Grupo Almeida

Cerâmica Almeida | Gaudi Porcelanato | Telhas Temax

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

PROPRIEDADES TÉCNICAS DIMENSIONAL Y CALIDAD SUPERFICIAL	REQUISITOS NORMATIVOS	REQUISITOS GRUPO ALMEIDA
Variación Dimensional | Largo y Ancho | **RECTIFICADO**	± 1 mm	± 1 mm
Variación Dimensional | Espessura	± 5%	± 5%
Variación Dimensional | Rectitud de Lados | **RECTIFICADO**	± 0,8 mm	± 0,8 mm
Variación Dimensional | Ortogonalidad | **RECTIFICADO**	± 1,5 mm	± 1,5 mm
Variación Dimensional | Planaridad de la Superficie| **RECTIFICADO**	± 1,8 mm	± 1,8 mm
Aspecto Superficial | Calidad	Mínimo 95%	Mínimo 95%
PROPRIEDADES TÉCNICAS FÍSICAS	**REQUISITOS NORMATIVOS**	**REQUISITOS GRUPO ALMEIDA**
Absorción de Agua	≤ 0,5%	≤ 0,5%
Carga de Rotura - Espesor ≥ 7,5 mm	>= 1300 N	>= 1500 N
Carga de Rotura - Espesor < 7,5 mm	>= 700 N	>= 1000 N
Módulo de Resistencia a la Flexión - Espesor ≥ 7,5 mm	>= 35 N/mm^2	>= 45 N/mm^2
Módulo de Resistencia a la Flexión - Espesor < 7,5 mm	>= 35 N/mm^2	>= 40 N/mm^2
Resistencia al Agrietamiento	Requerido	No Gretar
Resistencia a la Congelación	A declarar	No Resistente
Expansión por humedad	A declarar	<= 0,2 mm/m
PROPRIEDADES TÉCNICAS QUIMICAS	**REQUISITOS NORMATIVOS**	**REQUISITOS Bla**
Resistencia a las Manchas	>= CLASSE 3	>= CLASSE 3
Resistencia a los Productos de Limpieza del hogar y Sales de Piscinas	Mínimo GLB	Mínimo GLB
Resistencia a Álcalis y Ácidos de Baja Concentración	A declarar	Mínimo GLB

TERMO DE GARANTIA

Los productos fabricados por GRUPO ALMEIDA, formado por las marcas GAUDI PORCELANATO e CERÁMICA ALMEIDA, cumplen con las normas técnicas vigentes.

La política de calidad incluye el compromiso de fabricar pisos y revestimientos cerámicos que satisfagan y cumplen las necesidades de los clientes.

GRUPO ALMEIDA garantiza la calidad de sus productos contra defectos de fabricación por 05 (cinco) años, siempre y cuando la instalación cumpla con las normas técnicas de asentamiento vigentes y nuestras recomendaciones de junta mínima. Recomendamos contratar profesionales cualificados.

Grupo Almeida

Cerâmica Almeida | Gaudi Porcelanato | Telhas Temax

RECOMENDACIONES DE ASENTAMIENTO

Siga estos pasos para un buen asentamiento. En caso de dudas, siga las Normas de asentamiento o contáctenos a través de los canales de servicios publicados en nuestro sitio www.ceramicaalmeida.com.br o www.gaudiporcelanato.com.br.

1. Antes del asentamiento, planifique el servicio:

El contrapiso o pared debe estar seco, limpio, nivelado, aplomado y con juntas estructurales. El lote recibido deberá tener la misma referencia, calidad, calibre, tonalidad y lote de fabricación. El revestimiento debe ser apropriado para el lugar de uso como se indica en la tabla LOCALES DE USO. Compra un 20% más para cortes y acabamientos. Separar las piezas con pequeños defectos para acabamientos. Utilice mortero de asentamiento y lechada de calidad.

2. Aplicar mortero adhesivo en la base y en la parte posterior del tablero en doble capa.



3. Ajustar la placa a la posición final dejando la junta de asiento indicada de 1,5mm - Produtos Borda Plana.



4. Golpear con un mazo de goma para aplastar los cordones. En caso de sonido hueco, retirar la placa y completar la parte trasera con mortero.



5. Comprobar aleatoriamente la adherencia entre el mortero y la baldosa cerámica.



6. Retirar el mortero existente en las juntas de asentamiento en un plazo máximo de 1 hora.




7. Si se produce un cambio de color debido a la absorción de humedad, espere a que se seque antes de aplicar la lechada.



8. Rejuntar después de 72 horas, utilizando llna de goma.



9. No risar ni terminar con una esponja húmeda.



10. Proteger el producto hasta finalizar la obra y, utilizar diariamente felpudos en los accesos principales.



11. No utilice ácidos al limpiar, ellos corroen el esmalte.



NORMAS DE REFERENCIA:

ASSENTAMIENTO

ABNT NBR 13753

ABNT NBR 13754

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

ABNT NBR ISO 13006

ATENCIÓN

Documento exclusivo del Grupo Almeida, queda prohibida su copia o reproducción sin autorización.

Ficha técnica definida en 12 de Agosto de 2025 – Revisión 02.

Elaboração: Marcos A. A. Pinheiros

Aprovação: Heitor R. Almeida