ANGELGRES	TITULO: **FT 18 - FICHA TÉCNICA DO PRODUTO 15,4X60**

PRODUTOS:

• Forest Amber • Forest Beige • Forest Gray • Forest Ice	• Madero Plus • New Tavola Beige • Pavia Marrone • Tennessee Amber	• Whiskey Lot 1 • Whiskey Lot 3 • ***Whiskey Lot 2***	• ***Cauhita Beige*** • ***Cauhita Brown*** • ***Cauhita Grey***

2 – INFORMAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO

Norma referência: ABNT NBR ISO 13006 – Grupo BIIb – Semi-Porosa.

Características Geométricas e Visuais	**Unidades**		**Limites**
Tamanho Nominal (N)	cm		15,4 x 60
Tamanho Fabricação (S_w)	mm	Bitolas:	4: 154,4 x 595,4 5: 154,9 x 597,0 6: 155,4 x 598,6 7: 155,9 x 600,2
Espessura (e_w)	mm		8,4
Desvio de S_w em relação a N não modulares	% mm		± 2,0 ± 5,0
Desvio de dimensão média em relação a S_w	% mm		± 0,6 ± 2,0
Espessura: desvio de e em relação a e_w	% mm		± 5,0 ± 0,5
Retitude dos lados	% mm		± 0,5 ± 1,5
Ortogonalidade Curvatura central Curvatura lateral Empeno	% mm		± 0,5 ± 2,0
Aspecto superficial	%		≥ 95
Características Físicas	**Unidades**		**Limites**
Absorção de água	%		6 à 10
Módulo de resistência à Flexão	MPa		≥ 18
Carga Ruptura	N		≥ 800
Expansão por umidade	mm/m		≤ 0,6
Resistência ao Gretamento			Não Gretar
Coeficiente de Atrito			< 0,4
Local de Uso	LC: Ambientes residenciais com e sem acesso para a rua, como banheiros, salas, quartos, cozinhas, garagens e varandas cobertas. Áreas comerciais de baixo tráfego.		
Resistência a mancha d'água			Não
Características Químicas			**Esmaltado**
Resistência ao manchamento			≥ classe 3
Resistência aos agentes químicos			Esmaltado
Usos domésticos e para tratamento em piscinas			≥ classe GB
Ácidos e álcalis de baixa concentração			GLB