

FICHA TÉCNICA
PRODUCTO DE ACUERDO A LA NORMA: ABNT NBR 13818, ISO 13006, ISO 9001

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (Grupo B1b)	NUESTROS PRODUCTOS
REFERÊNCIA: FILETTO GRIGIO – 38X74	
Naturaleza de la superficie:	G L
Coeficiente de fricción para piso mojado (COF):	< 0,4
Calidad de la superficie:	95%
Grupo de absorción:	B1b
Resistencia química:	≥ GB
Resistencia a la mancha:	≥ classe 3
Resistencia a la Flexion:	≥ 30 MPa Média
Fuerza de ruptura:	e ≥ 7,5 mm (≥ 1100 N) ; e < 7,5 mm (≥ 700 N)
Resistencia al Agrietamiento:	Resiste
Resistencia a la abrasión (PEI):	LD
Expansión por humedad:	≤ 0,6 mm
Resistencia a rayadura:	-
Resistencia al hielo:	No Resiste
Numero de caras del producto:	1

VARIACIONES DIMENSIONALES	ABNT NBR 13818	SAVANE (Promedio)
Longitud:	± 0,6%	± 0,6%
Ancho:	± 0,5%	± 0,5%
Espesor:	± 5,0%	± 5,0%
Escuadre:	± 0,6%	± 0,6%
Rectitud de lados:	± 0,5%	± 0,5%
Curvatura/Arqueado:	± 0,5%	± 0,5%

CLASIFICACIÓN LOCAL DE APLICACIÓN:

LR - Producto exclusivo para uso en paredes cubiertas interiores / exteriores. NO SE RECOMIENDA PARA PAVIMENTO/PISO.

LF - Uso en fachadas, paredes, paredes internas y externas cubiertas y / o sin cobertura. NO SE RECOMIENDA PARA PAVIMENTO/PISO.

LC - PISO Y PARED: Todas las áreas residenciales interiores / exteriores cubiertas sin acceso a la calle.

LD - PISO y PARED: Todos los ambientes interiores / exteriores cubiertos e interiores comerciales.

LG - PISO Y PARED: exterior y áreas exteriores cubiertas, excepto garajes y aceras. PRODUCTO RÚSTICO.

LE - PISO y PARED: exteriores cubiertos y sin cobertura.