

CERÁMICO

ESMALTADO


**DATOS
TÉCNICOS**

CLASIFICACIÓN ISO 13006	BIII
TÉCNICA DE PRODUCCIÓN	MONOCOCCION
	IMPRESIÓN DIGITAL CERAMICA
FORMATO COMERCIAL	45X45 cm
MEDIDA NOMINAL	45.3X45.3 cm
ESPESOR	8.0 mm
USO	PISO


**PROPIEDADES
FÍSICAS / QUÍMICAS**

ABSORCIÓN DE AGUA	ISO 10545-3	>10 - 12%
RESISTENCIA A LA FLEXIÓN	ISO 10545-4	> 22N/mm²
CARGA DE ROTURA	ISO 10545-4	> 800
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN	ISO 10545-7	CLASE 4 (PEI IV)
RESISTENCIA AL CUARTEO	ISO 10545-11	NO CUARTEA
RESISTENCIA A ÁCIDOS	ISO 10545-13	SIN EFECTOS VISIBLES
RESISTENCIA A ÁLCALIS	ISO 10545-13	MIN. CLASE 4
RESISTENCIA A LAS MANCHAS	ISO 10545-14	RESISTE
RESISTENCIA A LA FRICCIÓN	ASTM C1028	BAJO REQUERIMIENTO
COEFICIENTE DE PLANARIDAD	ISO 13006/2012	<0,5% - MAX.+2.0 mm / CUMPLE NORMA
DUREZA ESCALA MOHS	IRAM 11828	≥ 5