

MODELO **SEQUOIA**
 FORMATO **230x1200**



PRODUCTO **Pavimento, Revestimiento (porcelánico)**

GRUPO **B I b** (Baldosas prensadas en seco con absorción de agua 0,5%<3%)

ENSAYOS		RESULTADOS	
TÍTULO	NORMA	VALOR REQUERIDO	RESULTADO
Muestreo y criterios de aceptación	ISO 10545-1		
Dimensiones y del aspecto superficial Dimensions and surface quality	ISO 10545-2	Longitud/Length \pm -0,6%	cumple
		Anchura/Width \pm -0,6%	cumple
		Espesor/Thickness \pm - 5.0%	cumple
Absorción de agua/Water absorption	ISO 10545-3	entre 0,5% - 3%,	< 0,5%
Resistencia a la flexión N/mm ² / Breaking Strength	ISO 10545-4	35	38
Resistencia a la carga de rotura N	ISO 10545-4	1300	2600
Resistencia al deslizamiento	UNE EN 12633	Indicado por el fabricante	Clase 2
Resistencia a la abrasión profunda (baldosas no esmaltadas) Resistance to deep abrasion (unglazed tiles)	ISO 10545-6		
Resistencia a la abrasión superficial PEI (baldosas esmaltadas) Resistance to surface abrasion PEI (glazed tiles)	ISO 10545-7	Reporte de ciclos/cycle report	IV
Dilatación térmica lineal Linear thermal expansion	ISO 10545-8		6,7x10(-6) °C-1
Dureza al rayado (Mohs) Surface hardness (Mohs scale)	EN 101:1991	> 5 Mohs	
Resistencia al choque térmico Resistance to thermal shock	ISO 10545-9		cumple
Dilatación por humedad Moisture expansion	ISO 10545-10		
Resistencia al cuarteo (baldosas esmaltadas) Crazing resistance (glazed tiles)	ISO 10545-11		cumple
Resistencia a la helada (glazed tiles) Frost resistance (glazed tiles)	ISO 10545-12		cumple
Resistencia a productos químicos Chemical resistance	ISO 10545-13	Ácidos	GLB
		Álcalis	GLB
		Productos domésticos y sales para piscinas	GB/UB
Resistencia a las manchas (Óxido, Yodo, Aceite) Stain resistance (Oxid, Iodine, Oil)	ISO 10545-14	Min. 3	4

OBSERVACIONES:

COMENTARIOS:

1. El ácido fluorhídrico ataca todos los productos cerámicos / Fluorhydric acid attacks all the ceramic products
2. Esta ficha sólo es aplicable a baldosas de primera calidad / This chart is only applicable to first quality tiles
3. Esta ficha no es aplicable a las piezas complementarias / This chart is not applicable to complementary pieces
4. Los resultados obtenidos se refieren únicamente al material sometido a ensayo, no pudiendo extrapolarse de manera generalizada a la totalidad de los lotes fabricados appearing in this report only refer to the material tested, and cannot be applied to the different batched manufactured
5. Este informe tiene carácter exclusivamente comercial y no podrá ser utilizado en cualquier procedimiento judicial o administrativo, ni como dictamen pericial ni como salvo autorización expresa de Palo Rosa Cerámicas y Parquets SL. This report is only of a commercial nature and cannot be used in any legal or administrative procedure, as an expert report or documental evidence, except with the express authorisation of Palo Rosa Cerámicas y Parquets SL.