

MODELO: RIBASSOS

FORMATO: 340x500

PRODUCTO: Revestimiento Gres

GRUPO: B II a (Baldosas prensadas en seco con absorción de agua 3%<6%)

ENSAYOS		RESULTADOS		
TÍTULO	NORMA	VALOR REQUERIDO	RESULTADO	
Muestreo y criterios de aceptación / Sampling and basis for acceptance	ISO 10545-1			
Dimensiones y del aspecto superficial Dimensions and surface quality	ISO 10545-2	Longitud / Length +/-0,6%	cumple	
		Anchura / Width +/-0,6%	cumple	
		Espesor / Thickness +/- 5.0%	cumple	
Absorción de agua / Water absorption	ISO 10545-3	entre 3% - 6%,	3%	
Resistencia a la flexión N/mm² / Breaking Strength	ISO 10545-4	22	32	
Resistencia a la carga de rotura N / Modulus of Rupture	ISO 10545-4	1100	1500	
Resistencia al impacto / Impact resistance	ISO 10545-5			
Resistencia a la abrasión profunda (baldosas no esmaltadas) Resistance to deep abrasion (unglazed tiles)	ISO 10545-6			
Resistencia a la abrasión superficial PEI (baldosas esmaltadas) Resistance to surface abrasion PEI (glazed tiles)	ISO 10545-7	Reporte de ciclos / Cycle report	IV	
Dilatación térmica lineal / Linear thermal expansion	ISO 10545-8		6,4x10 (-6)	
Dureza al rayado (Mohs) / Surface hardness (Mohs scale)	EN 101:1991	> 5 Mohs		
Resistencia al choque térmico / Resistance to thermal shock	ISO 10545-9		cumple	
Dilatación por humedad / Moisture expansion	ISO 10545-10			
Resistencia al cuarteo (baldosas esmaltadas) Crazing resistance (glazed tiles)	ISO 10545-11		cumple	
Resistencia a la helada (glazed tiles) / Frost resistance (glazed tiles)	ISO 10545-12			
Resistencia a productos químicos Chemical resistance	Ácidos	ISO 10545-13	GLB	GLA
	Álcalis		GLB	GLA
	Productos domésticos y sales para piscinas		GB	GLA
Resistencia a las manchas (Óxido, Yodo, Aceite) Stain resistance (Oxid, Iodine, Oil)	ISO 10545-14	Min. 3	5	

OBSERVACIONES:

COMENTARIOS:

1. El ácido fluorhídrico ataca todos los productos cerámicos / Fluorhydric acid attacks all the ceramic products
2. Esta ficha sólo es aplicable a baldosas de primera calidad / This chart is only applicable to first quality tiles
3. Esta ficha no es aplicable a las piezas complementarias / This chart is not applicable to complementary pieces
4. Los resultados obtenidos se refieren únicamente al material sometido a ensayo, no pudiendo extrapolarse de manera generalizada a la totalidad de los lotes fabricados / All results appearing in this report only refer to the material tested, and cannot be applied in general terms to the different batches manufactured
5. Este informe tiene carácter exclusivamente comercial y no podrá ser utilizado en cualquier procedimiento judicial o administrativo, ni como dictamen pericial ni como prueba documental, salvo autorización expresa de Palo Rosa Cerámicas y Parquets SL / This report is only of a commercial nature and cannot be used in any legal or administrative procedures, as an expert report or documental evidence, except with the express authori-