

Línea

**Rivoli**

Producto

**Rivoli Terra**Formato **46 x 46**

## FICHA DE ESPECIFICACION TECNICA

Medida **460 x 460 mm**Espesor **6 mm**Recomendación de uso: **Grupo 4 (Transito Intenso)**Dureza MOHS: **6**Grado de Destonalidad: **V1**

| Nro                          | Características                                                        |                                                                                                     | Unidad            | Valor ISO 13006                                                                                                          |                     | Valores  |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|
| 1                            | Largo y ancho desviación admisible de la medida media de cada cerámico | Length and width: the desviation, in percent, of the average size for each tile from the work size. | %                 | ± 0,6                                                                                                                    |                     | CONFORME |
| 2                            | Espesor                                                                | Thickness: the desviation, in percent, of the thickness of each tile from the work size.            | %                 | ± 5                                                                                                                      |                     | CONFORME |
| 3                            | Rectilineidad de los lados                                             | Straightness of sides                                                                               | %                 | ± 0,5                                                                                                                    |                     | CONFORME |
| 4                            | Ortogonalidad                                                          | Rectangularity                                                                                      | %                 | ± 0,6                                                                                                                    |                     | CONFORME |
| 5                            | Planaridad                                                             | Surface flatness                                                                                    | %                 | Curvatura Central                                                                                                        | ± 0.5               | CONFORME |
|                              |                                                                        |                                                                                                     |                   | Alabeo                                                                                                                   | ± 0.5               | CONFORME |
|                              |                                                                        |                                                                                                     |                   | Curvatura Lateral                                                                                                        | ± 0.5               | CONFORME |
| 6                            | Calidad de superficie                                                  | Surface quality                                                                                     | %                 | Un mínimo de 95% de las placas debe estar libre de defectos visibles, que puedan perjudicar la apariencia de las mismas. |                     | CONFORME |
| 7                            | Absorción de agua                                                      | Water absorption                                                                                    | %                 | 6 a 10 %                                                                                                                 |                     | CONFORME |
| 8                            | Resistencia a la Flexión (espesor ≥7,5mm)                              | Breaking strength                                                                                   | N                 | min 500                                                                                                                  |                     | CONFORME |
| 9                            | Modulo de rotura                                                       | Modulus of rupture                                                                                  | N/mm2             | min 18                                                                                                                   |                     | CONFORME |
| 10                           | Resistencia al choque térmico                                          | Thermal shock resistance                                                                            | -                 | Exigida                                                                                                                  |                     | CONFORME |
| 11                           | Resistencia al cuarteo                                                 | Crazing resistance                                                                                  | -                 | Ningún daño sobre el esmaltado despues del test correspondiente                                                          |                     | CONFORME |
| 12                           | Resistencia a los agentes químicos domiciliarios                       | Resistance to chemicals                                                                             | -                 | Mínimo clase B                                                                                                           |                     | CONFORME |
| 13                           | Resistencia a la mancha                                                | Resistance to staining and chemicals                                                                | -                 | Mínimo clase 3                                                                                                           |                     | CONFORME |
| 14                           | Expansión por humedad                                                  | Moisture expansion                                                                                  | mm/m              | < 0,6                                                                                                                    |                     | CONFORME |
| Según Norma ASTM C-1028      |                                                                        |                                                                                                     |                   |                                                                                                                          |                     |          |
|                              |                                                                        |                                                                                                     | COF estatico Seco |                                                                                                                          | COF estatico Humedo |          |
| Resistencia al deslizamiento |                                                                        | Slip resistance                                                                                     | 0,75              |                                                                                                                          | 0,69                |          |