




CERTIFICADO DE PRODUTO

LABORATÓRIO DE PRODUTO ACABADO

ISO 13006-10545
Norma Brasileira Equivalente ABNT NBR ISO 13006 - NBR ISO 10545
Norma Brasileira de Desempenho ABNT - NBR 15575

Eliane Revestimentos Ceramicos Ltda . Rua Maximiliano Gaidzinski-sala 2, N. 245
88845-000 . Cocal do Sul- SC . Brasil . +55 (048) 3447-7777 . www.eliane.com

| | | | |
|-------------|----------------------|---------------------|---------------------------|
| Produto: | ZEUS BRANCO MT 30x90 | Processo Fabril: | Via Úmida |
| Código: | 8045749 | Tamanho Fabricação: | 300,0 x 900,0 mm |
| Grupo: | BIII | Tamanho Nominal: | 30X90 cm |
| Tipologia: | MONOPOROSA | Espessura: | 12,0 mm |
| Shade: | V1 | Área Cobertura: | 1,62m ² /caixa |
| Junta: | 1 mm | Nº Pçs/Cx: | 6,00 |
| Retificado: | Sim | Superfície: | GL (Esmaltado) |



| | CARACTERÍSTICAS | MÉTODO DE ENSAIO | ESPECIFICAÇÃO | RESULTADOS |
|--|--|----------------------------|----------------------------------|----------------|
| LOCAL DE USO | FIR Todos os ambientes residenciais internos | Recomendação do Fabricante | Conforme Critérios do Fabricante | WRC |
| | FLC Ambientes comerciais com trânsito leve a moderado de pessoas, inclusive ambientes FIR. | | | |
| | FMC Ambientes comerciais com trânsito moderado a intenso de pessoas e equipamentos leves, inclusive ambientes FLC e FIR. | | | |
| | FHC Ambientes comerciais com trânsito muito intenso de pessoas, equipamentos pesados e veículos, inclusive ambientes FMC, FLC e FIR. | | | |
| | FFO Ambientes externos planos | | | |
| | FRO Ambientes externos com inclinação e rampas (inclinação máxima 8,33%) | | | |
| | WID Todas as paredes residenciais e comerciais internas secas. | | | |
| | FWI Ambientes residenciais e comerciais internos molhados | | | |
| | WRC Todas as paredes residenciais e comerciais internas secas ou úmidas, e paredes externas até 3 m de altura, inclusive ambientes WID. | | | |
| | WWS Paredes internas de piscinas, inclusive ambientes WRC e WID. | | | |
| WFA Fachadas externas, inclusive ambientes WRC e WID. | | | | |
| PROPRIEDADES DIMENSIONAIS E SUPERFICIAIS | Desvio de e/eW: e - Espessura média de uma peça (mm) eW - Espessura de fabricação (mm) | ISO 10545-2 | ISO 13006: 11,50 - 12,50 | 11,50 - 12,50 |
| | Ortogonalidade: Desvio em relação a W (mm) | ISO 10545-2 | ISO 13006: N/A -0,90 0,90 | N/A -0,90 0,90 |
| | Retitude Lateral: Desvio em relação a W (mm) | ISO 10545-2 | ISO 13006: ± 0,80 ± 0,80 | ± 0,80 ± 0,80 |
| | Curvatura Lateral: Desvio em relação a W (mm) | ISO 10545-2 | ISO 13006: ± 1,20 ± 1,80 | ± 1,20 ± 1,80 |
| | Curvatura Central: Desvio em relação a dW (mm) | ISO 10545-2 | ISO 13006: ± 1,80 ± 1,80 | ± 1,80 ± 1,80 |
| | Empenamento: Desvio em relação a dW (mm) | ISO 10545-2 | ISO 13006: ± 1,80 ± 1,80 | ± 1,80 ± 1,80 |
| | Desvio de W/N: W - Tamanho de fabricação (mm) N - Tamanho nominal (mm) | ISO 10545-2 | ISO 13006: ± 5,00 ± 5,00 | ± 5,00 ± 5,00 |
| Desvio de r/W: r - Tamanho médio de uma peça (mm) W - Tamanho de fabricação (mm) | ISO 10545-2 | ISO 13006: ± 0,90 ± 1,00 | ± 0,90 ± 1,00 | |
| PROPRIEDADES FÍSICAS | Absorção de Água: (%) | ISO 10545-3 | ISO 13006: > 10,0 | 20,0 |
| | Módulo de Resistência a Flexão: (MPa) | ISO 10545-4 | ISO 13006: ≥ 12 | ≥ 15 |
| | Carga de Ruptura: (N) | ISO 10545-4 | ISO 13006: ≥ 600 | ≥ 800 |
| | Resistência ao Gretamento: (Ciclos) | ISO 10545-11 | ISO 13006: 1 | 3 |
| | Expansão por Umidade: (mm/m) | ISO 10545-10 | ISO 13006: ≤ 0,6 | ≤ 0,3 |

| | CARACTERÍSTICAS | | MÉTODO DE ENSAIO | ESPECIFICAÇÃO | RESULTADOS | |
|-----------------------------|---|------------------------------|------------------|---------------|------------|-------------|
| PROPRIEDADES QUÍMICAS | Resistência a Manchas | | | | | |
| | Agente de Ação Penetrante | Verde de Cromo (40% em óleo) | ISO 10545-14 | ISO 13006: | ≥ 3 | 5 |
| | Agente de Formação de Película | Óleo de Oliva | | | | |
| | Agente de Ação Oxidante | Iodo Alcoólico | | | | |
| | Resistência Química | | | | | |
| | Produto doméstico | Cloreto de Amônia 100g/L | ISO 10545-13 | ISO 13006: | ≥ GB | GA |
| | Tratamento de água de piscina | Hipoclorito sódio 20mg | | | ≥ GB | GA |
| | Álcali de baixa concentração | Hidróxido do Potássio 30g/L | | | A declarar | GLB |
| | Ácido de baixa concentração | Ácido Clorídrico 3% (v/v) | | | A declarar | GLB |
| Ácido de baixa concentração | Ácido Cítrico 100g/L | A declarar | | | GLB | |
| DESEMPENHO | Absortância solar - α^* | | NBR 15575 - 3- | NBR 15575: | A declarar | 0.2 - 0.3 |
| | Emitância Solar - ϵ^* | | NBR 15575 - 3- | NBR 15575: | A declarar | 0.75 - 0.85 |
| | Reação ao Fogo | | NBR 15575 - 3- | NBR 15575: | Classe I | Classe I |
| | Refletância Solar - ρ^* | | NBR 15575 - 3- | NBR 15575: | A declarar | 0.8 - 0.7 |
| | Resistência sob Ação da Umidade | | NBR 15575 - 3- | NBR 15575: | A declarar | Resistente |
| | Vida útil: | (anos) | NBR 15575 - 3- | NBR 15575: | 20 | 20 |
| | Índice de Refletância Solar - SRI H=5 (W/m ² K)* | | NBR 15575 - 3- | NBR 15575: | A declarar | 99 - 80 |

Nota:

Verificar se o produto é adequado ao local de uso pretendido.

A instalação do produto deve ser realizada conforme a norma ABNT NBR 13753.

Recomenda-se cuidados especiais durante o assentamento e sua utilização, a areia pode provocar riscos em qualquer tipo de revestimentos (pedra, madeira, vinil ou cerâmica), por este motivo, revestimentos cerâmicos não tem garantia contra riscos, em especial os produtos com superfície brilhante. Em ambientes residenciais proteger com feltros ou carpetes os pés dos móveis e máquinas.

Algumas características solicitadas na norma de desempenho ABNT NBR 15575, referem-se a norma prescritiva ABNT NBR 13818, que estão contidas neste laudo.

As características definidas pela norma de desempenho ABNT NBR 15575 são aplicadas apenas para áreas residenciais, não aplicadas para áreas comerciais e industriais e estão diretamente ligadas ao desempenho do produto assentado, portanto as declarações presentes neste laudo são válidas somente quando seguidas as orientações de assentamento descritas pelo fabricante no manual de uso e operação.

Negligências no atendimento integral das orientações descritas no manual de uso e operação, desrespeito a indicação de uso especificada pela tabela de local de uso presente nesse laudo, ações anormais do meio ambiente, alterações no entorno da obra, fatores climáticos etc., irão reduzir o tempo de vida útil, podendo esse ficar menor que o prazo declarado pelo fabricante.

O produto cerâmico quando possui especificação de uso WFA poderá ser utilizado no revestimento de fachadas, desde que seja previsto a indicação em projeto construtivo e executivo, sendo de exclusiva responsabilidade do projetista, conforme a norma ABNT NBR 13755.

* De acordo com informações do manual setorial de desempenho.

QR CODE DE GARANTIA:

Validar Certificado em:



COCAL DO SUL (SC), 14 de Setembro de 2022

Sergio Pereira Ruzza
CRQ: 13200008
Gerente Tecnologia

Angela Waterkemper Vieira
Coordenadora DETEC