



Núm. Registro: 03459/21

Produto: Placa Cerâmica / Prensada / Esmaltada

Referência: 51001 HD

Marca: Realce

Empresa: Cerâmica Cristofolletti Ltda

Endereço: Rod. Washington Luiz, Km 180, s/n Rio Claro - SP

Página 1 de 10

Entrada: 28/04/2021

Início: 03/05/2021

Conclusão: 27/05/2021

Saída: 27/05/2021

Relatório de Ensaios

..	Análise Visual do Aspecto Superficial - NBR 13818/97 - Anexo A
..	Determinação da Absorção de Água - NBR 13818/97 - Anexo B
⌒	Determinação da Absorção de Água (Método Vácuo) - ISO 10545 - Parte 3/18
⌒	Determinação da carga de ruptura e módulo de resistência à flexão - NBR 13818/97 - Anexo C
⌒	Determinação da Resistência à Abrasão Superficial - NBR 13818/97 - Anexo D
..	Determinação da Resistência à Abrasão Profunda - NBR 13818/97 - Anexo E
⌒	Determinação da Resistência ao Gretamento - NBR 13818/97 - Anexo F
⌒	Determinação da Resistência ao Manchamento - NBR 13818/97 - Anexo G
⌒	Determinação da Resistência ao Ataque Químico - NBR 13818/97 - Anexo H
⌒	Determinação da Expansão por Umidade - NBR 13818/97 - Anexo J
⌒	Determinação do Coeficiente de Atrito - NBR 13818/97 - Anexo N
..	Determinação da Retitude Lateral, da Ortogonalidade, da Curvatura, do Empeno e Dimensões - NBR 13818/97 - Anexo S

Declarações e Observações

Dimensão Nominal - N	51 cm x 115 cm
Dimensão de Fabricação - W	510 mm x 1150 mm
Espessura de Fabricação - eW	9,0 mm
Tonalidade	8
Bitola / Tamanho	-
Data e hora de Fabricação	22/04/2021 - 17:52
Grupo de Absorção de Água	B11a
Classe de Resistência à Abrasão	2
Responsável pela Solicitação	Daniela
Linha de Produção	-
Lote de Fabricação	22/04/2021

Fotos



OBS : Não há.



Núm. Registro: 03459/21

Produto: Placa Cerâmica / Prensada / Esmaltada

Referência: 51001 HD

Empresa: Cerâmica Cristofolletti Ltda

Endereço: Rod. Washington Luiz, Km 180, s/n Rio Claro - SP

Marca: Realce

Página 2 de 10
Entrada: 28/04/2021
Início: 03/05/2021
Conclusão: 27/05/2021
Saída: 27/05/2021

Determinação da Absorção de Água (Método Vácuo)

Ensaio realizado conforme ISO 10545 - Parte 3/18

Data de realização do ensaio: 03/05/2021 a 05/05/2021

Resultados:

Dimensão: 20cm X 20cm

Corpo de Prova	Absorção de Água (%)
01	5,1
02	5,1
03	5,7
04	5,9
05	6,1
06	6,1
07	5,6
08	5,7
09	4,9
10	5,2
11	5,3
12	5,3
Valor Médio (%)	5,5
Valor Máximo (%)	6,1

Observações: Não há.

Incerteza de medição (U₉₅): ± 0,02% (Porcelanato e Pastilha de porcelana) / ± 0,3% (Demais grupos de absorção);



Núm. Registro: 03459/21

Produto: Placa Cerâmica / Prensada / Esmaltada

Referência: 51001 HD

Marca: Realce

Empresa: Cerâmica Cristofolletti Ltda

Endereço: Rod. Washington Luiz, Km 180, s/n Rio Claro - SP

Página 3 de 10

Entrada: 28/04/2021

Início: 03/05/2021

Conclusão: 27/05/2021

Saída: 27/05/2021

Determinação da Carga de Ruptura e Módulo de Resistência à Flexão

Ensaio realizado conforme NBR 13818/97 - Anexo C

Data de realização do ensaio: 03/05/2021 a 04/05/2021

Resultados: Peça com relevo

Ensaio realizado com placas cortadas

Corpo de Prova	Espessura (mm)	Força de Ruptura (N)	Carga de Ruptura (N)	Mód. Resistência à Flexão (N/mm ²)
01	7,32	1.293	1.494	41,83
02	7,15	1.311	1.515	44,46
03	7,22	1.201	1.387	39,91
04	7,32	1.260	1.457	40,78
05	7,36	1.268	1.467	40,63
06	7,46	1.255	1.450	39,09
07	7,31	1.281	1.482	41,59
--	--	--	--	--
--	--	--	--	--
--	--	--	--	--
Média	7,31	1.267	1.465	41,18
		Mínimo	1.387	39,09

Variáveis do Ensaio: Diâmetro da barra de apoio (d) em mm: 20

Espessura da Borracha (t) em mm: 5

Distância entre os pontos de apoio (l2) em mm: 590

Sobreposição da placa ao longo da aresta do apoio (l1) em mm: 10

Observações: Não há.

Incerteza de medição (U₉₅): ± 24 N (Carga de Ruptura) / ± 1,48 Mpa ((Módulo de ruptura)



Núm. Registro: 03459/21

Produto: Placa Cerâmica / Prensada / Esmaltada

Referência: 51001 HD

Marca: Realce

Empresa: Cerâmica Cristofolletti Ltda

Endereço: Rod. Washington Luiz, Km 180, s/n Rio Claro - SP

Página 4 de 10

Entrada: 28/04/2021

Início: 03/05/2021

Conclusão: 27/05/2021

Saída: 27/05/2021

Determinação da Resistência à Abrasão Superficial

Ensaio realizado conforme NBR 13818/97 - Anexo D
Data de realização do ensaio: 05/05/2021 a 10/05/2021

Resultados:

Classificação: 5

Etapa de abrasão em que ocorreu mudança de aspecto: Não ocorreu mudança de aspecto após 12000 ciclos

Resistência ao manchamento depois de 12.000 revoluções

Agente manchante:

- Verde cromo ou óxido de ferro em óleo leve **5**

- Iodo em solução alcoólica **5**

- Óleo de Oliva **5**

Classe de limpabilidade:

Classe 05 - Água quente;

Classe 04 - Produto de limpeza fraco, detergente YPÊ (pH 6,5 - 7,5);

Classe 03 - Produto de limpeza forte, Sapólio Bombril (pH 9 - 10);

Classe 02 - Ácido clorídrico SYNTH (10% V/V), Hidróxido de potássio SYNTH (200g/L) e Acetona SYNTH;

Classe 01 - Impossível de remover a mancha;

Incerteza de medição (U₉₅): N/A



Núm. Registro: 03459/21

Produto: Placa Cerâmica / Prensada / Esmaltada

Referência: 51001 HD

Marca: Realce

Empresa: Cerâmica Cristofolletti Ltda

Endereço: Rod. Washington Luiz, Km 180, s/n Rio Claro - SP

Página 5 de 10

Entrada: 28/04/2021

Início: 03/05/2021

Conclusão: 27/05/2021

Saída: 27/05/2021

Determinação da Resistência ao Gretamento

Ensaio realizado conforme NBR 13818/97 - Anexo F
Data de realização do ensaio: 04/05/2021 a 05/05/2021

Resultados:

Peça Cortada / Dimensão: 45cm X 51cm

Corpo de Prova	Antes do ensaio	Depois do ensaio
01	Não Gretou	Não Gretou
02	Não Gretou	Não Gretou
03	Não Gretou	Não Gretou
04	Não Gretou	Não Gretou
05	Não Gretou	Não Gretou

Observações: Não há.

Incerteza de medição (U₉₅): N/A



Núm. Registro: 03459/21

Produto: Placa Cerâmica / Prensada / Esmaltada

Referência: 51001 HD

Marca: Realce

Empresa: Cerâmica Cristofolletti Ltda

Endereço: Rod. Washington Luiz, Km 180, s/n Rio Claro - SP

Página 6 de 10

Entrada: 28/04/2021

Início: 03/05/2021

Conclusão: 27/05/2021

Saída: 27/05/2021

Determinação da Resistência ao Manchamento

Ensaio realizado conforme NBR 13818/97 - Anexo G

Data de realização do ensaio: 04/05/2021 a 06/05/2021

Resultados:

Corpo de Prova	<u>Agente manchante de ação penetrante</u>	<u>Agente manchante de ação oxidante</u>	<u>Agente manchante com formação de película</u>
	(Verde de Cromo ou Óxido de Ferro em óleo leve)	(Iodo em solução alcoólica)	(Óleo de Oliva)
01	5	5	5
02	5	5	5
03	5	5	5
04	5	5	5
05	5	5	5
Média	5	5	5

Classe de Limpabilidade:

Classe 05 - Água quente;

Classe 04 - Produto de limpeza fraco, detergente YPÊ (pH 6,5 - 7,5);

Classe 03 - Produto de limpeza forte, Sapólio Bombril (pH 9 - 10);

Classe 02 - Ácido clorídrico SYNTH (3% V/V), Hidróxido de potássio SYNTH (200g/L) e Acetona SYNTH;

Classe 01 - Impossível de remover a mancha;

 Verde de Cromo

 Vermelho de Ferro

Observações: Não há.



Núm. Registro: 03459/21

Produto: Placa Cerâmica / Prensada / Esmaltada

Referência: 51001 HD

Marca: Realce

Empresa: Cerâmica Cristofolletti Ltda

Endereço: Rod. Washington Luiz, Km 180, s/n Rio Claro - SP

Página 7 de 10

Entrada: 28/04/2021

Início: 03/05/2021

Conclusão: 27/05/2021

Saída: 27/05/2021

Determinação da Resistência ao Ataque Químico

Ensaio realizado conforme NBR 13818/97 - Anexo H

Data de realização do ensaio: 06/05/2021 a 11/05/2021

Procedimento seguido: Contato com a superfície

Classificação dos Resultados

	Soluções de ensaio	*	CP 01	CP 02	CP 03	CP 04	CP 05
1	Cloreto de Amônio 100 g/L	X	GA	GA	GA	GA	GA
2	Hipoclorito de Sódio 20 mg/L	X	GA	GA	GA	GA	GA
3	Ácido Cítrico 100 g/L	X	GLB	GLB	GLB	GLB	GLB
4	Ácido Clorídrico 3%	X	GLB	GLB	GLB	GLB	GLB
5	Hidróxido de Potássio 30 g/L	X	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA
6	Ácido Lático 5%		--	--	--	--	--
7	Ácido Clorídrico 18%		--	--	--	--	--
8	Hidróxido de Potássio 100 g/L		--	--	--	--	--

Observações: Não há.

Incerteza de medição (U₉₅): N/A



Núm. Registro: 03459/21

Produto: Placa Cerâmica / Prensada / Esmaltada

Referência: 51001 HD

Marca: Realce

Empresa: Cerâmica Cristofolletti Ltda

Endereço: Rod. Washington Luiz, Km 180, s/n Rio Claro - SP

Página 8 de 10

Entrada: 28/04/2021

Início: 03/05/2021

Conclusão: 27/05/2021

Saída: 27/05/2021

Determinação da Expansão por Umidade em Fervura

Ensaio realizado conforme NBR 13818/97 - Anexo J

Data de realização do ensaio: 05/05/2021 a 11/05/2021

Resultados:

Peça Cortada / Dimensão: 50 x 150 mm

Placas novas, material recém produzido (idade de fabricação menor que 4 meses).

Corpo de Prova	Expansão (%)	Expansão (mm/m)
01	0,007	0,07
02	0,011	0,11
03	0,007	0,07
04	0,009	0,09
05	0,011	0,11
Média	0,009	0,09
Máximo	0,011	0,11

Observações:

Não há.

Incerteza de medição (U_{95}): $\pm 0,06$ mm/m ou 0,006%.



Núm. Registro: 03459/21

Produto: Placa Cerâmica / Prensada / Esmaltada

Referência: 51001 HD

Marca: Realce

Empresa: Cerâmica Cristofolletti Ltda

Endereço: Rod. Washington Luiz, Km 180, s/n Rio Claro - SP

Página 9 de 10

Entrada: 28/04/2021

Início: 03/05/2021

Conclusão: 27/05/2021

Saída: 27/05/2021

Determinação do Coeficiente de Atrito

Ensaio realizado conforme NBR 13818/97 - Anexo N

Data de realização do ensaio: 27/05/2021

Resultados:

Descrição da superfície de ensaio:

Perfil: Brilhante

Textura: Lisa

Outros Aspectos: Relevô

Coeficiente de Atrito Dinâmico		
Ciclo	Condição	
	Superfície Seca	Superfície Úmida
01	0,7	0,3
02	0,7	0,3
03	0,7	0,3

Aparelhagem utilizada: Scivolosímetro - Número: 078

Observações: Não há.

Incerteza de medição (U_{95}): $\pm 0,1$



RELATÓRIO DE ENSAIO

Página 10 de 10

O Laboratório de Ensaio Cerâmicos, não se torna responsável, em nenhum caso de interpretação ou uso indevido que se possa fazer deste documento, cuja reprodução parcial ou total, sem autorização expressa deste laboratório, está totalmente proibida.

O presente documento de nº **03459/21** corresponde à(s) amostra(s) **51001 HD** por solicitação da empresa **Cerâmica Cristofolletti Ltda**, que consta de **10** página(s).

Santa Gertrudes, 27 de Maio de 2021

Fernando das Dores Silva
CREA nº 5069760740
Gerente Técnico do Laboratório

Johnny Fernandes M. Henrique
CRQ nº 044102210
Coordenador de laboratório

CLÁUSULAS DE RESPONSABILIDADE

- * Os resultados obtidos somente se referem à amostra do material submetido ao(s) ensaio(s).
- * Não se admite qualquer responsabilidade à representatividade da amostragem, a menos que esta tenha sido efetuada mediante nossa própria supervisão. Salvo menção expressa, as amostras foram livremente selecionadas pelo solicitante.
- * O Laboratório de Ensaio Cerâmicos não se torna responsável pela divulgação ou o uso que o solicitante, outra pessoa ou entidade venha a fazer dos resultados apresentados no presente relatório, em prejuízo ou benefício das marcas comerciais que o solicitante tenha podido citar como identificação das amostras submetidas a estudo.
- * O Laboratório de Ensaio Cerâmicos poderá incluir em seus relatórios, análises, resultados, etc., qualquer outra avaliação que julgue necessária, ainda que essa não houvesse sido expressamente solicitada.
- * O Laboratório de Ensaio Cerâmicos garante a confiabilidade dos resultados contidos no presente relatório de ensaio e é aplicável o desvio ocorrido nos métodos e equipamentos utilizados.
- * Os resultados que são obtidos por meio de cálculos matemáticos são apresentados com valores arredondados.
- * A reprodução deste relatório só está autorizada na forma de uma reprodução integral.
- * Qualquer parecer expresso neste relatório não faz parte do escopo de acreditação.