

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

(Hoja Técnica del Producto / Product Technical Data Sheet)

Grupo de Absorção de água B11b

(Grupo de Absorción de Agua / Water Absorption Group)

Norma nacional NBR13818 equivalente a norma internacional ISO13006

(NBR13818 norma nacional equivalente a la norma internacional ISO13006 / National standard NBR13818 equivalent to international standard ISO13006)

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

PRODUCT INFORMATION

Produto (Producto / Product): **CRISTAL WHITE**

Código do produto: **1140065**

Linha: **HD**

Código EAN: **7898583708191**

PEI: **ND**

Fatura: **0457/20**

Local de uso: **LA - Indicado para paredes internas e externas.**

Superfície: **BRILHANTE / LINHA HD / MAIOR RESISTÊNCIA A MANCHA D'ÁGUA**

INFORMAÇÕES DE EMBALAGENS

INFORMACIONES DE EMPAQUE

PACKING INFORMATION

Tamanho nominal	cm	32x57
Tamaño nominal	cm	
Nominal size	in	13x22
Tamanho fabricação	mm	321x570
Tamaño fabricación	mm	
Manufacturing size	in	12,6x22,4
Espessura	mm	7,2
Espesor	mm	
Thickness	in	0,28
Pecas por Caixa	Pecas	12
Piezas por caja	Piezas	
Pieces per box	Pieces	
Caixas por pallet	Caixas	48
Caías por pallet	Caías	
Boxes per pallet	Boxes	
Metros quadrados por caixa (sem juntas)	m²	2,20
Metros cuadrados por caja (sin juntas)	m²	
Square feet per box (no joints)	ft²	23,68
Metros quadrados por pallet	m²	105,60
Metros cuadrados por pallet	m²	
Square feet per pallet	ft²	1136,7
Juntas de assentamento	mm	5,0
Juntas de colocación	mm	
Grout joints	in	0,2
Peso por Caixa	kg	29,69
Peso por caja	kg	
Weight per box	lb	65,46
Peso bruto por pallet	kg	1438,12
Peso bruto por pallet	kg	
Gross weight per pallet	lb	3170,51
Tamanho do pallet	m	0,98x0,98
Tamaño del pallet	m	
Pallet size	in	38,6x38,6

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Qualidade superficial 1)	%	≥ 95
Calidad superficial		
Surface quality		
Absorção de Água	%	6 a 10
Absorción de agua		
Water absorption		
Expansão por Umidade 2)	mm/m	≤ 0,6
Expansión por humedad		
Moisture expansion		
Carga de Ruptura	N	≥ 500
Modulo de rotura		
Breaking strength		
Resistência á Flexão	Mpa	≥ 18
Resistencia a la flexión		
Flexural strength		
Resistência a Manchas	Classe	≥ 3
Resistencia al manchado	Clase	
Stains Resistance	Class	
Resistência a ácidos e alcalis	Classe	GB
Resistencia al ácidos y alcalis	Clase	
Acids and alkalis resistance	Class	
Resistência a produtos químicos em baixa concentração	Classe	GLB
Resistencia a productos químicos en baja concentración	Clase	
Resistance to chemical of low concentration	Class	
Resistência a Gretagem		Resistente
Resistencia al cuarteo		
Crazing resistance		Resistant

1) - Devido à queima, pequenas variações com relação à cor padrão são inevitáveis. Existem variações de cor que são intencionais, dentro de uma peça ou de uma peça para outra. São características do produto desejáveis. Pintas coloridas para fins decorativos não são consideradas como defeito. / Debido a la cocción, pequeñas variaciones de color estándar embrago son inevitables. Hay variaciones de color que son intencionales, dentro de una pieza o una pieza a otra. Son características del producto deseable. Los puntos de colores con fines decorativos no se consideran defectos. / Due to the firing process, small variations of their standard color are unavoidable. There are variations of color that are intentional, within a piece or one piece to another. Are characteristics of the desirable product. Colored dots for decorative purposes are not considered as a defect.

2) - A maioria das placas cerâmicas, esmaltadas ou não, tem expansão por umidade negligenciável, a qual não contribui para os problemas dos revestimentos cerâmicos, quando são corretamente fixadas (instaladas). Porém, com práticas de fixação insatisfatórias ou em certas condições climáticas, expansão por umidade acima de 0,06% (0,6mm/m) pode contribuir para os problemas. / La mayoría de las tarjetas de expansión, de cerámica, esmaltados o no tienen una humedad insignificante, que no contribuye a los problemas de la baldosa cerámica, cuando se establece correctamente (instalados). Pero, con el establecimiento de la práctica insatisfactoria o en ciertas condiciones climáticas, la expansión de la humedad con el 0,06% (0,6 mm / m) puede contribuir a los problemas. / The majority of the ceramic, glazed or not, moisture expansion is negligible, which does not contribute to the problems of ceramic tile, when correctly set (installed). But, with unsatisfactory practice setting or in certain climatic conditions, moisture expansion over 0.06% (0.6 mm / m) can contribute to problems.

Exportação / Exportación / Export
Fone +55 19 3556.9100
Email: export@grupoceral.com.br

ceral
Cerâmica

luna
Cerâmica

rosagrês
Cerâmica


PAULO JOSUÉ SEREIA
COORDENADOR DO SGQ