

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

(Hoja Técnica del Producto / Product Technical Data Sheet)

Grupo de Absorção de água B1a

(Grupo de Absorción de Agua / Water Absorption Group)

Norma nacional NBR13818 equivalente a norma internacional ISO13006

(NBR13818 norma nacional equivalente a la norma internacional ISO13006 / National standard NBR13818 equivalent to international standard ISO13006)

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

PRODUCT INFORMATION

Produto (Producto / Product): **HEXAGONAL CIMENTO SOFT**

Código do produto: **108320165**

Linha: **FACHADA E PISCINA**

Código EAN: **7898583709303**

PEI: **ND**

Fatura: **0457/20**

Local de uso: **LC / LA / LF**

Superfície: **ACETINADO / BAIXA ABSORÇÃO DE ÁGUA / ANTI-PICHAÇÃO**

INFORMAÇÕES DE EMBALAGENS

INFORMACIONES DE EMPAQUE

PACKING INFORMATION

Tamanho nominal Tamaño nominal Nominal size	cm cm in	HEXAGONAL
Tamanho fabricação Tamaño fabricación Manufacturing size	mm mm in	114,5X114,5 4,5X4,5
Espessura Espesor Thickness	mm mm in	7,0 0,27
Pecas por Caixa Piezas por caja Pieces per box	Pecas Piezas Pieces	30
Caixas por pallet Cajas por pallet Boxes per pallet	Caixas Cajas Boxes	48
Metros quadrados por caixa (sem juntas) Metros cuadrados por caja (sin juntas) Square feet per box (no joints)	m² m² ft²	1,02 10,97
Metros quadrados por pallet Metros cuadrados por pallet Square feet per pallet	m² m² ft²	48,96 527,00
Juntas de assentamento Juntas de colocación Grout joints	mm mm in	* 2 ou 5 * 0,1 ou 0,2
Peso por Caixa Peso por caja Weight per box	kg kg lb	15,50 34,17
Peso bruto por pallet Peso bruto por pallet Gross weight per pallet	kg kg lb	757,0 1668,9
Tamanho do pallet Tamaño del pallet Pallet size	m m in	0,98x0,98 38,6x38,6

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Qualidade superficial 1) Calidad superficial Surface quality	%	≥ 95
Absorção de Água Absorción de agua Water absorption	%	3 a 6
Expansão por Umidade 2) Expansión por humedad Moisture expansion	mm/m	≤ 0,6
Carga de Ruptura Modulo de rotura Breaking strength	N	≥ 600
Resistência á Flexão Resistencia a la flexión Flexural strength	Mpa	≥ 22
Resistência a Manchas Resistencia al manchado Stains Resistance	Classe Clase Class	≥ 3
Resistência a ácidos e alcalis Resistencia al ácidos y alcalis Acids and alkalis resistance	Classe Clase Class	GB
Resistência a produtos químicos em baixa concentração Resistencia a productos químicos en baja concentración Resistance to chemical of low concentration	Classe Clase Class	GLB
Resistência a Gretagem Resistencia al cuarteo Crazing resistance		Resistente Resistant

1) - Devido à queima, pequenas variações com relação à cor padrão são inevitáveis. Existem variações de cor que são intencionais, dentro de uma peça ou de uma peça para outra. São características do produto desejáveis. Pintas coloridas para fins decorativos não são consideradas como defeito. / Debido a la cocción, pequeñas variaciones de color estándar emabrgo son inevitables. Hay variaciones de color que son intencionales, dentro de una pieza o una pieza a otra. Son características del producto deseable. Los puntos de colores con fines decorativos no se consideran defectos. / Due to the firing process, small variations of thier standard color are unavoidable. There are variations of color that are intentional, within a piece or one piece to another. Are characteristics of the desirable product. Colored dots for decorative purposes are not considered as a defect.

2) - A maioria das placas cerâmicas, esmaltadas ou não, tem expansão por umidade negligenciável, a qual não contribui para os problemas dos revestimentos cerâmicos, quando são corretamente fixadas (instaladas). Porém, com práticas de fixação insatisfatórias ou em certas condições climáticas, expansão por umidade acima de 0,06% (0,6mm/m) pode contribuir para os problemas. / La mayoría de las tarjetas de expansión, de cerámica, esmaltados o no tienen una humedad insignificante, que no contribuye a los problemas de la baldosa cerámica, cuando se establece correctamente (instalados). Pero, con el establecimiento de la práctica satisfactoria o en ciertas condiciones climáticas, la expansión de la humedad con el 0,06% (0,6 mm / m) puede contribuir a los problemas. / The majority of the ceramic, glazed or not, moisture expansion is negligible, which does not contribute to the problems of ceramic tile, when correctly set (installed). But, with unsatisfactory practice setting or in certain climatic conditions, moisture expansion over 0.06% (0.6 mm / m) can contribute to problems.

Exportação / Exportación / Export

Fone +55 19 3556.9100

Email: export@grupoceral.com.br

ceral **luna** **rosagres**
Cerâmica Cerâmica Cerâmica

Cerâmica Ramos Ltda - CNPJ:00.278.016/0001.60 - Estrada Municipal Carmelo Fior, COR-010, KM1,8 - Cordeiropolis - SP


PAULO JOSUÉ SEREIA
COORDENADOR DO SGQ