



**CARACTERÍSTICAS BÁSICAS:**

Denominación del Material:	LAPONIA GREY (GRS) 22,5X60 / ARG11_S
Formato (cm.):	22,5X60
Color:	GREY
Nombre de la serie:	LAPONIA
Familia:	GRES

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

Proceso de fabricación:	Gres Monococción	
Grupo de absorción (ISO 13006):	BIIa	
Formato de fabricación (mm):	225 x 600 x 8	
Tolerancias dimensionales y aspecto superficial:	Cumple la norma	UNE EN ISO 10545-2

**PROPIEDADES FÍSICAS:**

Absorción de Agua:	$3 < E \leq 6\%$	UNE EN ISO 10545-3
Fuerza de rotura (S):	> 1000N	UNE EN ISO 10545-4
Resistencia a la flexión (N/mm <sup>2</sup> ):	$\geq 22$ N/mm <sup>2</sup>	
Resistencia a la abrasión superficial (PEI):	3	UNE EN ISO 10545-7
Dilatación térmica lineal de 20° a 100°C:	Cumple la norma	UNE EN ISO 10545-8
Resistencia al choque térmico:	Cumple la norma	UNE EN ISO 10545-9
Resistencia al cuarteo:	Cumple la norma	UNE EN ISO 10545-11
Resistencia a la helada:	No aplica	UNE EN ISO 10545-12

**NOTAS IMPORTANTES:**

Antes de la colocación es conveniente revisar el tono, calibre y calidad. No se aceptarán reclamaciones después de la colocación del material. La protección del producto durante su colocación y una adecuada limpieza posterior al rejuntado y las obras, hacen parte de un correcto proceso de instalación. Para más información sobre la colocación y el rejuntado del mismo ir a la página web de Argenta Cerámica S.L. [www.argentaceramica.com](http://www.argentaceramica.com)

El listado de packing de esta pieza está indicado en la página web de Argenta Cerámica S.L. [www.argentaceramica.com/descargas](http://www.argentaceramica.com/descargas). El peso indicado es aproximado, puede variar hasta un 5% dependiendo del modelo, y en el caso de que sea un producto con relieve la variación podría ser mayor.

Este documento es puramente información comercial, no se podrá utilizar como argumento judicial ni administrativo sin la autorización expresa de Argenta Cerámica S.L.

El color y acabado de la imagen de la presente ficha técnica es orientativa y puede diferir del acabado de la pieza real

Certificaciones:





Dureza al rayado superficial (MOSH):	5	UNE EN 67-101-92
--------------------------------------	---	------------------

**PROPIEDADES QUÍMICAS:**

Resistencia a productos de químicos y sales de piscinas:	Cumple la norma	UNE EN ISO 10545-13
Resistencia a los ácidos y álcalis de alta concentración:	Mínimo GHB	
Resistencia a los ácidos y álcalis de baja concentración:	Mínimo GLB	
Resistencia a las manchas:	Cumple la norma	UNE EN ISO 10545-14

**MARCADO CE:**

CE	002CPR-G/11-4-2013
----	--------------------

**NOTAS IMPORTANTES:**

Antes de la colocación es conveniente revisar el tono, calibre y calidad. No se aceptarán reclamaciones después de la colocación del material. La protección del producto durante su colocación y una adecuada limpieza posterior al rejuntado y las obras, hacen parte de un correcto proceso de instalación. Para más información sobre la colocación y el rejuntado del mismo ir a la página web de Argenta Cerámica S.L. [www.argentaceramica.com](http://www.argentaceramica.com)

El listado de packing de esta pieza está indicado en la página web de Argenta Cerámica S.L. [www.argentaceramica.com/descargas](http://www.argentaceramica.com/descargas). El peso indicado es aproximado, puede variar hasta un 5% dependiendo del modelo, y en el caso de que sea un producto con relieve la variación podría ser mayor.

Este documento es puramente información comercial, no se podrá utilizar como argumento judicial ni administrativo sin la autorización expresa de Argenta Cerámica S.L.

El color y acabado de la imagen de la presente ficha técnica es orientativa y puede diferir del acabado de la pieza real

Certificaciones:

