

FICHA TÉCNICA

PRODUCTO DE ACUERDO A LA NORMA: ABNT NBR 13818, ISO 13006, ISO 9001

REFERÊNCIA: **PEDRA FERRO – 38X74**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (Grupo Bib)	NUESTROS PRODUCTOS
Naturaleza de la superficie:	G L
Coeficiente de fricción para piso mojado (COF):	< 0,4
Calidad de la superficie:	95%
Grupo de absorción:	Bib
Resistencia química:	≥ GB
Resistencia a la mancha:	≥ classe
Resistencia a la Flexión:	≥ 30 MPa Média
Fuerza de ruptura:	e ≥ 7,5 mm (≥ 1100 N) ; e < 7,5 mm (≥ 700 N)
Resistencia al Agrietamiento:	Resiste
Resistencia a la abrasión (PEI):	LE
Expansión por humedad:	≤ 0,6 mm
Resistencia a rayadura:	-
Resistencia al hielo:	No Resiste

VARIACIONES DIMENSIONALES	ABNT NBR 13818	SAVANE (Promedio)
Longitud:	± 0,6%	± 0,6%
Ancho:	± 0,5%	± 0,5%
Espesor:	± 5,0%	± 5,0%
Escuadre:	± 0,6%	± 0,6%
Rectitud de lados:	± 0,5%	± 0,5%
Curvatura/Arqueado:	± 0,5%	± 0,5%

CLASIFICACIÓN LOCAL DE APLICACIÓN:

LA – Baños residenciales.

LC – Ambientes residenciales con y sin acceso a la calle, como baños, isla, el cuarto, cocinas, garajes y balcones. Locales comerciales sin acceso a la calle.

LD – Ambientes residenciales y comerciales con y sin acceso a la calle, como baños, isla, el cuarto, cocinas, garajes y balcones.

LE – Adecuado para aceras y áreas planas fuera. Ambientes residenciales y comerciales sin acceso a la calle, como baños, isla, el cuarto, cocinas, garajes y balcones.

LF – Adecuado para fachadas, muros, paredes internas y externas cubiertas y/o descubiertas

LG – Garajes residenciales planas.

LR – Producto exclusivo para uso en paredes internas/externas, cubiertas.