

NAME OF SERIES OR ITEM NUMBER	WHITE (GLOSSY)
MATERIAL	CERAMIC
BODY	CERAMIC
VISUAL FINISH	GLOSSY
SURFACE FINISH	GLOSSY
Producing Technique	
LAST UPDATE	



TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTERISTICAS TECNICAS		PORCELAMIK VALUES / VALORES	NORMA ISO 13006 REQUISITOS / REQUIREMENTS PAVIMENTOS	TEST METHOD AS PER IOS NORM TEST DE ACUERDO A
	LENGTH AND WIDTH DIMENSIONES (MM)	≤ 0.2 %	±1.0%	UNI EN ISO 10545-2
	STRAIGHTNESS OF SIDE RECTITUD LATERAL (MM)	≤ 0.2 %	±0.5%	UNI EN ISO 10545-2
	RECTANGULAR SQUARENESS ORTOGONALIDAD (MM)	≤ 0.3 %	±0.6%	UNI EN ISO 10545-2
	SURFACE FLATNESS PLANARIDAD (MM)	≤ 0.3 %	±0.5%	UNI EN ISO 10545-2
	THICKNESS ESPESOR (MM)	≤ 3 %	±5%	UNI EN ISO 10545-2
	WATER ABSORPTION ABSORCION DE AGUA	≤ 0.3 %	E ≤ 0.50 % for Porcelain 0.5% < E ≤ 3%, Gress 3% < E ≤ 6%, Semigres 6% < E ≤ 10 %, Semiporoso 10% < E ≤ 20 %,poroso (ceramic wall)	UNI EN ISO 10545-3
	BENDING RESISTANCE RESISTENCIA A LA FLEXION	≥ 12 Mpa for Ceramic	≥35Mpa for Porcelain ≥ 12 Mpa for Ceramic	UNI EN ISO 10545-4
	BREAKING STRENGTH FUERZA DE ROTURA	≥ 600 N	≥1500N for Porcelain ≥ 600 N for Ceramic	UNI EN ISO 10545-4
	CHEMICAL RESISTANCE RESISTENCIA A PRODUCTOS QUIMICOS	CLASS-GA	≥ GB	UNI EN ISO 10545-14
	STAIN RESISTANCE RESISTENCIA A LA MANCHAS	CLASS- 4	≥3 CLASS	UNI EN ISO 10545-14
	SUPERFICIAL ABRASSION (PEI) (durability of tile's GLAZED surface) ABRASION SUPERFICIAL SUPERFICIES ESMALTADAS	1	PEI 1, Very light Traffic, wall Only PEI 2, Light Traffic PEI 3, Moderate Traffic, Home use Only PEI 4, Moderate to Heavy Traffic PEI 5, Heavy Traffic ,	UNI EN ISO 10545-7
	MOHS HARDNESS SUPERFICIAL (ESCALA MOHS)	DUREZA MOH -3	MOHS 1-10	UNI EN ISO 10545-7
	SHADE VARIATION CLASS DE TONALIDAD	VARIACION NA	V1-V4	DIN 51094

PACKING INFORMATION
INFORMACION DE EMPAQUE

SIZE FORMATO	M2/BOX M2/CNT	PCS./BOX PZA./CAJA	BOX/PALLET CAJA/PALETA	M2/PALLET M2/PALETA	KG/BOX KG/CAJA	KG/PALLET KG/PALETA
300X900 MM	1.08 SQ.MTR	4 PCS	57 BOX	61,56	19.5 KG	1111,5

Se aconseja al colocar, mezclar las piezas de varias cajas. Verificar antes de colocar: tonalidad, calibre y clase. No se admiten reclamaciones referentes al material colocado.

RECOMENDACIONES

.Aconsejamos para su conservación que: una vez colocados, retiren los restos del material de colocación (cementos, etc) con una esponja y abundante agua, sin frotar sobre las piezas con ningún material abrasivo.
.En posteriores limpiezas, no utilizar nunca detergentes en polvo, soluciones ácidas o alcalinas ni estropajos abrasivos. Es suficiente una esponja, abundante agua y/o j líquido neutro.

