DATA SHEET **FICHA TECNICA**

PKBC3090UC6
white

NAME OF SERIES OR ITEM NUMBER	**WHITE (MATT)**
MATERIAL	**CERAMIC**
BODY	**CERAMIC**
VISUAL FINISH	**MATT**
SURFACE FINISH	**MATT**
Producing Technique	
LAST UPDATE	



TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTERISTICAS TECNICAS	**PORCELAMIKA** VALUES / VALORES	**NORMA ISO 13006** REQUISITOS / REQUIREMENTS PAVIMENTOS	**TEST METHOD AS PER IOS NORM** TEST DE ACUERDO A
LENGTH AND WIDTH DIMENSIONES (MM)	≤ 0.2 %	±1.0%	UNI EN ISO 10545-2
STRAIGHTNESS OF SIDE RECTITUD LATERAL (MM)	≤ 0.2 %	±0.5%	UNI EN ISO 10545-2
RECTANGULAR SQUARENESS ORTOGONALIDAD (MM)	≤ 0.3 %	±0.6%	UNI EN ISO 10545-2
SURFACE FLATNESS PLANARIDAD (MM)	≤ 0.3 %	±0.5%	UNI EN ISO 10545-2
THICKNESS ESPESOR (MM)	≤ 3 %	±5%	UNI EN ISO 10545-2
WATER ABSORPTION ABSORCION DE AGUA	≤ 0.3 %	E ⩽ 0.50 % for Porcelain 0,5% < E ≤ 3%, Gress 3% < E ≤ 6%,Semigres 6% < E ≤ 10 %,Semiporoso 10% < E ≤ 20 %,poroso (ceramic wall)	UNI EN ISO 10545-3
BENDING RESISTANCE RESISTENCIA A LA FLEXION	≥ 12 Mpa for Ceramic	**⩾35Mpa for Porcelain** **≥ 12 Mpa for Ceramic**	UNI EN ISO 10545-4
BREAKING STRENGTH FUERZA DE ROTURA	≥ 600 N	**⩾1500N for Porcelain** **≥ 600 N for Ceramic**	UNI EN ISO 10545-4
CHEMICAL RESISTANCE RESISTENCIA A PRODUCTOS QUIMICOS	CLASS-GA	≥ GB	UNI EN ISO 10545-14
STAIN RESISTANCE RESISTENCIA A LA MANCHAS	CLASS- 4	⩾3 CLASS	UNI EN ISO 10545-14
SUPERFICIAL ABRASSION (PEI) (durability of tile's GLAZED surface) ABRASION SUPERFICIAL SUPERFICIES ESMALTADAS	1	PEI 1, Very light Trafic, wall Only PEI 2, Light Trafic PEI 3, Moderate Trafic, Home use Only PEI 4, Moderate to Heavy Trafic PEI 5 , Heavy Trafic ,	UNI EN ISO 10545-7
MOHS HARDNESS DUREZA SUPERFICIAL (ESCALA MOHS)	MOH -3	MOHS 1-10	UNI EN ISO 10545-7
SHADE VARIATION CLASS VARIACION DE TONALIDAD	NA	V1-V4	DIN 51094

PACKING INFORMATION
INFORMACION DE EMPAQUE

SIZE FORMATO	**M2/BOX** M2/CNT	**PCS./BOX** PZA./CAJA	**BOX/PALLET** CAJA/PALETA	**M2/PALLET** M2/PALETA	**KG/BOX** KG/CAJA	**KG/PALLET** KG/PALETA
300X900 MM	1.08 SQ.MTR	4 PCS	57 BOX	61,56	19.5 KG	1111,5

Se aconseja al colocar, mezclar las piezas de varias cajas. Verificar antes de colocar: tonalidad, calibre y clase. No se admiten reclamaciones referentes al material colocado.

RECOMENDACIONES

.Aconsejamos para su conservación que: una vez colocados, retiren los restos del material de colocación (cementos, etc) con una esponja y abundante agua, sin frotar sobre las piezas con ningún material abrasivo.

.En posteriores limpiezas, no utilizar nunca detergentes en polvo, soluciones ácidas o alcalinas ni estropajos abrasivos. Es suficiente una esponja, abundante agua y/o j líquido neutro.

abón